

# KS-1000

## Karosserieschutz

V08  
04/2024

### Beschreibung

- Spritzbarer Steinschlag- und Unterbodenschutz
- Kunststoff-Kautschuk-Basis
- Asbestfrei

### Einsatzgebiet

- Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich, beispielsweise als Steinschlagschutz für Spoiler, Schweller und untere Türbereiche
- Auch als spritzbare Nahtabdichtung im Karosseriebereich

### Vorteile

- Vibrationsmindernd
- „Antidröhnwirkung“
- Auch für PVC-Untergründe

### Anwendungshinweis

Überlackierbar mit Haftvermittler.

### Produktangaben

Verpackung:	1000 ml Gebinde
Farbe:	schwarz / grau / weiß
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,02 kg/l
Volumenfestkörper:	ca. 30 - 32 %
Festkörpergehalt:	ca. 49 %
Lagerstabilität:	24 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei 20 °C

### Verarbeitung

#### **Untergrundvorbereitung:**

KS-1000 haftet auf folgenden Untergründen: Eisen, Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Grundierungen, Altbeschichtungen, Lacken und Automobilkunststoffen.

Die Oberflächen müssen sauber, fettfrei und idealerweise angeschliffen werden. Für optimalen Korrosionsschutz müssen Metalle mit einer geeigneten Grundierung isoliert werden.

Nicht zu behandelnde Teile (z.B. Auspuff, Bremsen und Federn) abdecken.

#### **Applikation:**

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln und bei Raumtemperatur (15°C bis 30 °C) auftragen.

Die Trockenzeit ist abhängig von der Schichtdicke und von den Umgebungsbedingungen. 700 µm Nassschichtdicke benötigen ca. 2 Stunden um komplett auszuhärten.

#### **Überlackieren:**

Beim Überlackieren mit Kunstharzlacken muss der Karosserieschutz vollständig durchgetrocknet sein.

Bei 2K Lacken, Basislacken oder Wasserbasislacken muss CS Plastic Primer Spray vorgespritzt werden und kann anschließend nach vorgegebener Abluftzeit / Trockenzeit überlackiert werden.

# KS-1000

Karosserieschutz

V08

04/2024



## Vorsichts- maßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.